

**NESTE VAIHTEISTO 46 EP, 68 EP, 100 EP, 150 EP***Oleje do smarowania ciężkich przekładni (1/2)***Normy, aprobaty, specyfikacje**

ISO VG 46, 68, 100, 150

ISO-L-CKC 46, 68, 100, 150

DIN 51517-CLP 46, 68, 100, 150

US Steel 224

AGMA 250.04 (EP) &amp; 9005-D94 (EP)

David Brown S 1.53.101 Type E.

US Steel 220

**Opis produktu**

Oleje EP firmy Neste Vaihteisto produkowane są z najwyższej jakości parafinowych olejów bazowych wymieszanych z bezołowiowymi dodatkami wysokociśnieniowymi zawierającymi fosfor i siarkę.

**Korzyści**

- wysoka odporność na ciśnienie, doskonała odporność na utlenianie
- wysoka temperatura zapłonu,
- dobra przyczepność do metali
- dobra separacja wody
- dobra odporność na rdzę

| <b>Parametry fizyko-chemiczne</b> | <b>46 EP</b> | <b>68 EP</b> | <b>100 EP</b> | <b>150 EP</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Gęstość kg/m <sup>3</sup> 15°C    | 887          | 880          | 883           | 886           |
| Lepkość cSt/ 40°C                 | 46           | 68           | 100           | 150           |
| Lepkość cSt/ 100°C                | 6,7          | 8,8          | 11,4          | 14,9          |
| Temperatura zapłonu °C (COC)      | 174          | 242          | 247           | 262           |
| Temperatura płynięcia °C          | -48          | -33          | -30           | -21           |
| Wskaźnik lepkości                 | 98           | 102          | 100           | 98            |
| Test rdzewienia ASTM D 665 B      | Ok           | Ok           | Ok            | Ok            |
| FZG test (A/8.3/90)               | >12          | >12          | >12           | >12           |

**P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ**Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:  
ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

Kontakt:  
tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[serwisisklep@gmail.com](mailto:serwisisklep@gmail.com)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

Konto bankowe:  
BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635



# NESTE OIL

*Test czterech kulek, obciążenie  
spawania kg*

250

250

250

Oleje EP firmy Neste Vaihteisto są zalecane do smarowania ciężkich przekładni. Nadają się również do mocno obciążonych tulei i łożysk tocznych, a także mogą być używane do wibrowania i przeladowywania przedmiotów. Osiem różnych olejów EP z serii Neste Vaihteisto posiada odpowiednią klasę dla każdego rodzaju przekładni, każdej wielkości i każdej wydajności

---

## P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

### Siedziba:

ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

### Kontakt:

tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[serwisisklep@gmail.com](mailto:serwisisklep@gmail.com)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

### Konto bankowe:

BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635